

Utilisation

100 g de poudre : 45 - 50 ml d'eau distillée / déminéralisée (dosage moyen).

Mettre le plâtre dans le bol et ajouter l'eau. Mélanger lentement à la main jusqu'à ce que la poudre et l'eau soient bien mélangées, ensuite malaxer pendant 45 secondes.

Malaxage à la main: au total 60 secondes.

Données techniques:	Dureté Brinell après 2 heures (MPa; N/mm ²).....	36
	Dureté Brinell après 24 heures (MPa; N/mm ²).....	40
	Résistance à la pression après 1 heure (MPa; N/mm ²).....	18 (2.610 psi)
	Expansion à la prise (%).....	0,18
	Démoulage après (mn).....	20 - 30
	Temps de manipulation (mn).....	2,0 - 3,0

Durée de stockage

Au moins 24 mois dans un emballage fermé et à l'abri de l'humidité.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

