

SHERAFINA 2000

ISTRUZIONI D'USO

1. Indicazione

Rivestimento su base fosfatica per la produzione di cilindri di fusione nella tecnica convenzionale o rapida. Ideale per tutti i tipi di lega. Per la produzione di perni monconi, Inlay, Onlay, corone, telescopiche, ponti e lavori su impianti. La modellazione dell'oggetto potrà essere in cera o resina per modellazione. Ideale anche per la presso ceramica con modellazione in cera.

2. Controindicazioni

- Non indicato per Titanio o leghe al titanio, per questa tecnica consigliamo [SHERATITAN-EASY](#)

Anche piccoli residui di materiale diverso su spatole o altro, come gessi o materiali di pulizia, possono modificare il risultato negativamente sul risultato finale. Prego utilizzate sia le spatole e ciotole esclusivamente per rivestimenti fosfatici, dopo l'uso sciacquare bene li stessi. Dopo l'utilizzo lasciate le ciotole sempre riempite con acqua.

3. Istruzioni di sicurezza

Attenzione! I rivestimenti contengono quarzo, non aspirare la polvere. Pericolo di malattie ai polmoni (silicosi o cancro) Portare sempre una mascherina. Prego utilizzate la mascherina durante la pesatura e miscelazione della polvere e lo smuffolamento.

4. Indicazioni preparatorie e generali

4.1. Stoccaggio

- posizionare la polvere e il liquido in ambiente asciutto.
- La temperatura di lavorazione ideale è tra 20-23°C (nel caso 21° C in termo frigo)

SHERALIQUID teme il freddo. Nel caso di stoccaggio o trasporto sotto +5°C il materiale si danneggia e non dovrebbe più essere utilizzato. Le spedizioni del liquido nei periodi invernale è altamente sconsigliata. Prego fare una scorta invernale. Tenere distante il rivestimento ed i loro attrezzi da polvere di gesso che influiscono negativamente tra di loro.

4.2. Miscelatore

Programmare il programma con i seguenti parametri:

- spatolamento 60 secondi,
- 80% di vuoto,
- 350 giri al minuto

Per controllare l'efficienza del vuoto del vostro miscelatore:

- evacuare per 60 secondi, 100% di vuoto.
- Riempire la ciotola a metà con acqua fredda.
- Vuoto massimale a 100% senza spatolare.
- Dopo ca 30 secondi si dovranno formare delle micro bolle nella ciotola e che spariranno e si riformeranno.
- Qual' ora questo non avviene probabilmente il filtro interno è otturato. Si consiglia di pulirlo. Anche l'anello di gomma dovrebbe essere controllato ed eventualmente se danneggiato sostituito.

Con il seguente link [SHERA TECH HACK](#) troverete informazioni sul vuoto.

4.3. Resina per modellazione

- Polimerizzare ulteriormente per 10 min. a 45-55° in pentola a pressione. Posizionare il cilindro dopo 20 min. in forno a 360°C per la fuoriuscita della resina. Tempo di sosta 30 min.
- Portare alla temperatura finale desiderata (in base alla lega) senza stazionamenti (vedi punto 6.3) SHERAMUFFELFORMER

4.4. SHERAMUFFELFORMER

Consigliamo di utilizzare i cilindri SHERAMUFFELFORMER per garantire che la superficie del rivestimento non sia troppo liscia. I cilindri SHERAMUFFELFORMER sono realizzati in materiale termoelastico e termoisolante che favorisce la reazione chimica del rivestimento. L'effetto termoscaner consente infatti una migliore temperatura con un'espansione uniforme e regolare.

4.5. SHERARELAXA

Come antitensivo per cera, resina e per migliorare la fluidità del rivestimento consigliamo l'antitensivo SHERARELAXA. Spruzzare con uno strato molto fine SHERARELAXA sulla modellazione e rivestire con il rivestimento senza far asciugare il materiale.

4.6. Note sui liquidi di espansione

[SHERALIQUID](#) è un liquido di espansione per tutti i rivestimenti SHERA.

SHERALIQUID viene miscelato con acqua distillata secondo i seguenti rapporti di miscelazione a seguito. Per leghe con valori di ritiro del metallo molto elevati o per indicazioni in cui è richiesta una maggiore espansione, [SHERALIQUID-EXTRA](#) può essere utilizzato come additivo a SHERALIQUID (max. 30% di additivo).

Le tabelle di miscelazione sono disponibili sul sito www.shera.de sotto ogni prodotto.

4.7. Raccomandazioni e suggerimenti per l'espansione

- 160 g di polvere: 38 ml di liquido totale
- Si consiglia di utilizzare almeno 160 g per ottenere risultati costanti

Con il dosaggio del rapporto di quantità del liquido si può modificare l'espansione:

- maggior SHERALIQUID = maggiore espansione.
- Meno SHERALIQUID = bassa espansione



SHERAFINA 2000

ISTRUZIONI D'USO

L'espansione può essere modificata leggermente in base alla quantità del liquido (fino a 4 ml):

- Liquido ridotto aumento di espansione (fusioni larghe),
- liquido aumentato minor espansione (fusioni strette)
- Sheraliquid-Extra potrà essere utilizzato solamente miscelato con il Sheraliquid. ad.es. con leghe a forte retrazione (massimo il 30% di aggiunta).

Le nostre indicazioni si basano su risultati ottenuti nei ns laboratori e sono valori indicativi. Diversi fattori come la temperatura dell'ambiente, umidità, impostazione dei giri del sottovuoto, possono influire sui risultati.

4.8. Corone telescopiche e lavori su impianti

- In caso di monconi molto fini o lavori su impianti con poco spessore, consigliamo di miscelare l'impasto con meno liquido in modo di avere un impasto più denso per dare più stabilità al rivestimento.
- Poichè come sopra citato, un impasto con meno liquido crea più espansione la quantità di Sheraliquid dovrà essere ridotta, la quantità di acqua distillata rimarrà la stessa.
- ad es.
telescopiche sottili in lega ad alto titolo.
Rapporto di miscelazione:
38 ml di liquido totale: 160 g di polvere
23 ml Sheraliquid e 15 ml di acqua distillata.

liquido ridotto:

34 ml liquido totale : 160 g polvere

19 ml Sheraliquid e 15 ml di acqua distillata

4.9. Pressoceramica:

Rapporto di miscelazione 200 g di polvere: 44 ml di liquido

Pressoceramica	Inlays:		Corone, Veneers:	
	24 ml SHERALIQUID	55%	26 ml SHERALIQUID	60%
20 ml acqua distillata	45%	18 ml acqua distillata	40%	

- Consigliamo il rivestimento speciale [SHERAUNDER PRESSURE](#).
- Per aumentare la porosità esterna del cilindro in rivestimento e per evitare possibile crepe, utilizzare un giro di fibra all'interno del cilindro.
- Ridurre il liquido totale, impasto più denso (vedi tabella pressoceramica)
- Preriscaldare il forno di pressatura con il programma consigliato.
- In alternativa si può avviare il programma di pressatura senza cilindro per il preriscaldamento del forno.

5. Lavorazione

5.1. Tabella di miscelazione leghe

Rapporti ideali di miscelazione: 160 g di polvere: 38 ml di liquido

Legha	Costruzione perni Inlays		Corone in cera	
	Lega ad alto contenuto aureo 70% - 80% Au	16 ml SHERALIQUID	42%	18 ml SHERALIQUID
	22 ml acqua distillata	58%	20 ml acqua distillata	53%
Leghe auree ridotta 55% - 65% Au	17 ml SHERALIQUID	44%	19 ml SHERALIQUID	50%
	21 ml acqua distillata	56%	19 ml acqua distillata	50%
Lega a base di palladio	25 ml SHERALIQUID	65%	26 ml SHERALIQUID	68%
	13 ml acqua distillata	35%	12 ml acqua distillata	32%
Lega vile	30 ml SHERALIQUID	80%	34 ml SHERALIQUID	90%
	8 ml acqua distillata	20%	4 ml acqua distillata	10%

Legha	Corone Telescopiche Resina per modellazione: (Vedi punto 4.3)		Corone coniche Resina per modellazione: (Vedi punto 4.3)	
	Lega ad alto contenuto aureo 70% - 80% Au	23 ml SHERALIQUID	60%	22 ml SHERALIQUID
	15 ml acqua distillata	40%	16 ml acqua distillata	42%
Leghe auree ridotta 55% - 65% Au	26 ml SHERALIQUID	68%	25 ml SHERALIQUID	65%
	12 ml acqua distillata	32%	13 ml acqua distillata	35%
Lega a base di palladio	32 ml SHERALIQUID	84%	30 ml SHERALIQUID	79%
	6 ml acqua distillata	16%	8 ml acqua distillata	21%
Lega vile	Liquido totale ridotto a 34 ml o 34 ml SHERALIQUID	100%	38 ml SHERALIQUID	100%
	4 ml SHERALIQUID EXTRA	90%		10%

5.2. Tempo di lavorazione

- 6 - 7 minuti (160 g : 38 ml)
- In caso di liquido globale ridotto o con temperatura ambiente maggiori, il tempo di lavorazione sarà ridotto.

5.3. Vuoto di miscela

- Versare la polvere nella ciotola del miscelatore e pesarla.
- Aggiungere il liquido miscelato (iniziare a misurare il tempo)
- Dopo 20 minuti il cilindro può essere messo in forno. In caso di fusione rapida, utilizzare solo muffole 3x!).
- Mescolare a mano in modo omogeneo la polvere con il liquido.
- Spatolare per 60 secondi sottovuoto (100%); velocità del miscelatore di circa 350 g/min.
- Riempire il rivestimento solo al livello di miscelazione più basso.
- Non continuare a miscelare una volta riempita la muffola

SHERAFINA 2000

ISTRUZIONI D'USO

6. Riscaldamento / preriscaldamento

6.1. Informazioni generali

- Rompere i bordi dell'anello di rivestimento con un coltello pulito prima di posizionarlo, facendo attenzione che non cada nulla nell'imbuto di colata. Il cilindro non dovrebbe essere squadrato (residui di gesso / assorbimento d'acqua del cilindro).
- Posizionare la muffola nel forno su una piastra di base forata o rigata con l'imbuto di colata rivolto verso il basso (lateralmente nel caso di utilizzo di materiale resinoso).

6.2. Fusione rapida

- Dopo 20 minuti dall'inizio di miscelazione posizionare il cilindro in forno a massimo 850°C.
- Tenere a temperatura finale per 60 minuti.
- Se richiesto in base al tipo di lega utilizzato si potrà continuare il preriscaldamento per altri 20 min. fino ad una temperatura finale di max. 980°.

6.3. Riscaldamento tradizionale

- Dopo minimo 20 min. calcolato dall'inizio della miscelazione posizionare il cilindro in forno di preriscaldamento freddo.
- Salita di riscaldamento fino a 20°C/min. senza fermate.
- Nel caso di utilizzo di resine per modellazione inserire una fermata a 360°C.
- Consigliamo una temperatura finale del forno di 850°C.
- Se richiesto in base al tipo di lega utilizzato si potrà continuare il preriscaldamento per ulteriori 20 min. fino ad una temperatura finale di max. 980°.

7. Fusione

- Se si preriscaldano più muffole in forno, prolungare la sosta termica di 10 minuti.
- Mantenere la temperatura finale per almeno 60 minuti.
- Consigliamo di mantenere le muffole a una temperatura finale di 850 °C.
- Passare alla fusione della lega in base alle indicazioni del produttore.

8. Raffreddamento

Raffreddare il cilindro fino a temperatura di ambiente. Non raffreddare con acqua.

9. Smuffolamento

Rimuovere il rivestimento nella maniera solita. Aspirare la polvere e non battere sull'oggetto fuso o il cono di colata. Sabbigare il manufatto con attenzione particolarmente all'interno. Con la sabbatura si può allargare la corona all'interno.

10. Informazioni / feedback:

Ulteriori informazioni, tabelle di miscelazione, schede di sicurezza sono a vostra disposizione su www.shera.de per ogni singolo prodotto. Per domande potete rivolgervi al nostro service team sotto il numero +49 5443 99330. Prego indicare sempre il numero di lotto del prodotto utilizzato.

11. Smaltimento dei rifiuti

Smaltire i residui in conformità alle normative locali.

12. Garanzia

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH è certificata secondo la norma EN ISO 13485 e garantisce una qualità impeccabile dei suoi prodotti grazie a un elaborato sistema di assicurazione della qualità. Le nostre raccomandazioni per gli utenti si basano sui cosiddetti valori guida determinati nel nostro laboratorio di prova. Questi valori possono essere garantiti solo se vengono rispettate le fasi di processo specificate. L'utente è responsabile della lavorazione dei prodotti. SHERA non è responsabile per risultati errati, poiché non ha alcuna influenza sulla lavorazione successiva. Eventuali richieste di risarcimento danni si riferiscono esclusivamente al valore dei nostri prodotti.

