



SHERACAST 2000

Rapport de mélange conseillé poudre de revêtement : **SHERALIQUID**

Nos conseils reposent sur nos résultats en laboratoire et ont des valeurs indicatives. Divers facteurs extérieurs, comme par exemple la température de la pièce, le taux d'humidité ou le réglage du malaxeur peuvent influencer les résultats. Veuillez respecter toujours les modes d'emploi. En cas de question technique, nous sommes volontiers à votre disposition.

	poudre	liquide total		SHERALIQUID	+	eau distillée
Modèle	100 g	23 ml	dont	18,4 ml (80 %)	+	4,6 ml (20 %)
Enrobage	100 g	23 ml	dont	11,5 ml (50 %)	+	11,5 ml (50 %)
	400 g	92 ml		46,0 ml (50 %)		46,0 ml (50 %)
Cire photo-polymérisable	100 g	21 ml	dont	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
	600 g	126 ml	dont	100,8 ml (80 %)	+	25,2 ml (20 %)