

Indication

SHERAEXACT 65 est un silicone par condensation visqueux pour de nombreux domaines où il est utilisé au laboratoire dentaire. Spécialement approprié au clés, modèles pour appareils en réparation, orthodontie, isole également les dents contre le plâtre dans le moufle.

Utilisation

1. Prendre une portion de pâte base à l'aide de la cuillère doseur (1 doseur = ca. 20 g)
2. Ajouter à cette doseur de SHERAEXACT 65 4 cm (env. 0,5 g) SHERAPASTENHÄRTER (catalyseur).
3. Malaxer les deux composants afin qu'ils constituent une couleur homogène.

A respecter absolument:

Fermer le récipient contenant la base ainsi que le tube de catalyseur directement et soigneusement après emploi. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants de protection pour les mains. Veuillez-vous reporter aux indications du catalyseur en tube.

Données techniques (Temps calculés à partir du malaxage à 23°C)

Temps de malaxage	40 secondes
Temps de manipulation	env. 2 minutes
Temps de prise	env. 7 minutes
Dureté Shore A (ap. 24 heures)	65
Résistance à la température	130°C

Un utilisation trop importante du catalyseur ainsi que des températures élevées réduisent les temps de prise; à l'inverse, un manque de catalyseur ainsi que des température de manipulation trop basses allongent les temps de prise.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO 13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les données techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables des abri insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en oeuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

