



SHERA Werkstoff-Technologie GmbH | Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde
Germany | Tel.: +49 (0) 5443 9933-0 | info@shera.de | www.shera.de

Mesa Italia S.r.L. via dell'Artigianato, 35/37, 25039 Travagliato (BS) ITALIA

SHERADENT CE 0425

Zubná zlatina s obsahom kobaltu, určená pre keramické protézy, typu 5*

*V zhode s ISO 22674:2016

Produkt je určený pre zubné laboratóriá na realizáciu výrobkov, ktoré musia byť pevné a odolné, samostatných korunk, mostíkov a nadstavieb na implantáty. Zlatina SHERADENT sa vyznačuje vysokou tekutosťou, ktorá umožňuje získať natavenie s veľmi malou hrúbkou, až do desiatín milimetra, molekulárnu štruktúrou, pri dosiahnutí hladkých a kompaktných povrchov s obmedzenou tvorbovou oxidu aj pri opakovanej a dlhodobej prechodech v peci, a ideálnym koeficientom tepelnej rozťažnosti pre všetky keramiky najnovšej generácie.

Zlatina SHERADENT je vyrábaná v zhode s normou ISO 9693:2020 a ISO 22674:2016, je vysoko odolná voči korózii, neobsahuje nikel a neobsahuje žiadny toxickej prvok ako berýlium, indium a gárium.

SHERADENT je výrobok určený na použitie kompetentnými technikmi.

Cieľové použitie

Výrobcu kovových konštrukcií pre kovovo-keramické korunky a častočne zubné náhrady (FPD).

Cieľoví pacienti

Táto zlatina je určená pre ústnu rehabilitáciu u bezzubých alebo čiastočne bezzubých pacientov, ktorí trpia stratou tvrdého zubného tkaniva. Nie sú stanovené obmedzenia týkajúce sa veku, pohľavia, klinického stavu alebo iných stavov, okrem tých, ktoré sú stanovené v konkrétnych prípadoch profesionálnym používateľom.

Určení používateľa

Výrobok je určený pre profesionálov zo zubného odboru, konkrétnie pre: protetické laboratóriá, zubných technikov a zubných lekárov. Pracovníci v uvedených profesionálnych funkciách musia mať vysoký stupeň špecializácie a musia byť dokonale zoznámeni s cieľovým použitím výrobku a so správnymi spôsobmi jeho použitia na realizáciu finálneho výrobku a s jednotlivými spôsobmi spracovania, s cieľom dosiahnuť najlepší tvar definitívnej protézy. Nepočíta sa s kontaktom a/alebo manipuláciou zo strany iných osôb.

Rady pre použitie

Modelovanie

Modelujte tak, aby bola zachovaná minimálna hrúbka 0,3 mm na jednoduchých konštrukciách a 0,5 mm vo veľmi rozsiahlych prípadoch alebo v prípade pacientov s bruxizmom. Vyhnite sa ostrým hranám.;

Liace kanály

Priama aplikácia liacich čapov: Liaci čap: Ø 3 mm, zásobník: Ø ≥ 6 mm

Aplikácia liacich čapov so stabilizačnou tyčou Liaci čap: Ø 3 mm, tyč ≥ 5 mm, liaci kanál = 6 mm

Latiť

Roztavte SHERADENT v čistých a predhriatých keramických téglikoch. Každá zlatina musí mať svoj špecifický tégl; neprehrevajte zlatinu a nepoužívajte fluxovanie.

Dosiahnite teplotu 850-950 °C; zotrvanie v predohrievacej peci sa líši v závislosti od vlastností povrchovej vrstvy a veľkosti valca.
Indukčné tavenie; začnite odlievať, keď sa ingoty práve spojili, ešte pred otvorením povrchovej krusty.

Tavenie horákom: uložte malé ingoty do predohriateho keramického ohniška a rovnomerne ich ohrejte kruhovým pohybmi. Keď sa malé ingoty roztopili, aktivujte odstredivku. Je možné použiť horáky s viacerými plameňmi. Nepoužívajte fluxovanie. Orientačné hodnoty na reguláciu plameňa: acetylén 0,4 bar / kyslík 2 bar; propán 0,2 bar / kyslík 2 bar.

Obrábanie

Nechajte ochladniť valec na teplotu prostredia, odstráňte povrchovú vrstvu a opieskajte ho oxidom hlinitým so zrnom 110 až 150 µm pod tlakom 3-4 bar. Odporúča sa homogenizovať a odplýniť odliatok pri teplote 1 000 °C po dobu 10 minút v atmosfére.

Pokračujte v obrábaní použitím fréz z karbidu volfrámu.

Po obrobení výrobku ho opieskajte jednorazovým materiáлом na pieskovanie - oxidom hlinitým so zrnom 110 až 150 µm pod tlakom 3-4 bar a následne ho očistite parou. Po očistení by ste sa nemali výrobku dotýkať a mali by ste s ním manipulovať len pomocou hemostatických klieští.

Oxidácia

Spracujte po dobu 5 min vo vákuu pri teplote 950 až 980 °C. Po vypálení vrstvu oxidu znova dôkladne opieskajte a použite pritom ako jednorazový materiál oxid hlinitý so zrnom 110 až 150 µm pod tlakom 2,5-4 bar. Rozprášte ho a skontrolujte, či je povrch rovnomerne sivý.

Opäťovné použitie

Pomôcka môže byť opäťovne používaná až do minuti dostupného materiálu.

Opäťovné použitie vtokov

Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť použitím čistej SHERADENT; je však možné použiť vtoky, ale len raz, za podmienky, že je pridané rovnaké množstvo nového kovu a že všetko pochádza z rovnakej šarže.

Keramizácia

Môžete použiť spojovanie. Pri aplikácii keramiky postupujte podľa pokynov jej výrobcu. Odporúča sa pomalé ochladzovanie.

Zváranie

Na zváranie sa odporúča používať našu zlatinu MAGNUM SALDATURA Co.

Likvidácia

Zvyšky z obrábania musia byť zlikvidované ako špeciálny odpad v súlade so smernicami 2008/98/EHS o odpade a 94/62/EHS o obaloch a o odpade z obalov a v zhone s platnými národnými predpismi pre danú oblasť.

Varovania a opatrnosť

- Kobaltové-chrómové zlatiny môžu v zriedkavých prípadoch spôsobovať kontaktné dermatidy u subjektov so zvýšenou citlivosťou. Odporúča sa vykonať kontaktnú skúšku (Epičuktaný test - Patch test).
- Prach a saliny kovu sú zdraviu nebezpečné. Počas tavenia a leštenia používajte vhodný dýchací systém.
- Zlatina obsahuje kobalt, prvk klasifikovaný ako CMR (Číslo CAS: 7440-48-4).
- Pred aplikáciu protézy overte, či sú v ústnej dutine pacienta ďalšie kovové prvky. V prípade prítomnosti rôznych kovov by sa mohol vyskytnúť efekt „batérie“.
- Každá naša dodávka je identifikovaná číslom šarže. Kvôli skompletovaniu výsledovateľnosti sa odporúča uviesť toto číslo na karte pacienta.
- Výrobok nevyžaduje mimoriadne opatrenia pre uchovávanie. Firma MESA zachává vysledovateľnosť šarže po dobu 15 rokov.
- Spôsoby uchovávania výrobkov vyrobených s SHERADENT sú v kompetencii profesionálnych pracovníkov (zubní technici). Tento výrobok musí byť uchovávaný, prepravovaný a používaný pri teplote od -30 °C do +50 °C, aby sa zabezpečila neporušenosť balenia a návodu, ktorý sa v ňom nachádza.
- Firma MESA odporúča upozorniť pacientov, že zubné zlatiny môžu ovplyvniť výsledky rádiologických vyšetrení (MRI).
- Výrobok je predávaný v nesterilnom stave.

Používateľia musia označiť výrobcu a kompetentným orgánom členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko, všetky relevantné nehody spojené s použitím tejto pomôcky.

Súhrn týkajúci sa bezpečnosti a klinických výkonov je k dispozícii v databáze Eudamed.

| Symbol | Popis | Symbol | Popis |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| LOT | Číslo šarže | | Dátum výroby |
| | Prečítajte si návod na použitie | | |
| | Výrobca | CE | Označenie CE |
| e | Odhadnutá hmotnosť | | Nesterilné |
| MD | Zdravotnícka pomôcka | REF | Katalógové číslo |
| | Teplotné limity | | Obsahuje nebezpečné látky |
| UDI | Kód UDI (jedinečný identifikátor prostriedku) výrobku | | Distribútor |
| Percentuálne chemické zloženie (m/m) | | | |
| Co | 64 | Mo | 6 |
| Cr | 21 | W | 6 |
| Iné: Si, Mn, Fe | | | |
| Fyzické a mechanické vlastnosti | | | |
| Hustota | 8.8 g/cm ³ | Teplota solidu-likvidu | 1309-1417°C |
| Bod tavenia | 1470°C | Jednotkové únavové zaťaženie | 570 MPa |
| Predĺženie v percentoch pri zlome | 10% | Modul pružnosti | 194 GPa |
| Tvrdosť podľa Vickersa | 286 HV10 | Farba | Biela |
| Koeficient tepelnej rozťažnosti 25-500°C | 14.1·10 ⁻⁶ K ⁻¹ | Koeficient tepelnej rozťažnosti 25-600°C | 14.6·10 ⁻⁶ K ⁻¹ |
| Uvoľňovanie iónov v priebehu 7 dní | 0.6 µg/cm ² | Maximálna teplota výpalu | 935°C |
| Odporúčané keramiky | Vision Ceramic, Vision Esthetic by KOOS-metic VITA VM13, PFM VITA Omega EX-3 by Noritake | | |
| Test cytotoxicity podľa ISO 10993-5 | Výhovela | | |



SHERA Werkstoff-Technologie GmbH | Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde
Germany | Tel.: +49 (0) 5443 9933-0 | info@shera.de | www.shera.de

Mesa Italia S.r.L. via dell'Artigianato, 35/37, 25039 Travagliato (BS) ITALIA

SHERADENT CE 0425

Liga dentária à base de cobalto para prótese cerâmicas, tipo 5 *

*Em conformidade com a norma ISO 22674:2016

O produto é destinado a laboratórios odontológicos para a produção de produtos rígidos e resistentes, coroas unitárias, pontes e superestruturas sobre implantes. A liga SHERADENT é caracterizada por uma fluidez elevada, que permite obter fusões de espessuras muito reduzidas, até três décimos de milímetro, a partir de uma estrutura molecular que garante a obtenção de superfícies lisas e compactas com formação reduzida de óxido, mesmo durante passagens repetidas e prolongadas no forno, e por um coeficiente de expansão térmico ideal para todas as cerâmicas de última geração.

A liga SHERADENT é produzida em conformidade com as normas ISO 9693:2020 e ISO 22674:2016; é altamente resistente à corrosão, não contém níquel e nenhum elemento tóxico tal como o berílio, o índio e o gálio.

SHERADENT é um produto destinado a ser utilizado por técnicos competentes.

Usos pretendidos

Fabricação de estruturas metálicas para coroas metálicas-cerâmicas e FPD.

Pacientes-alvo

Esta liga destina-se a ser utilizada na reabilitação oral em pacientes edêntulos (desdentados) ou parcialmente edêntulos (desdentados) que sofrem de perda de tecido dentário duro. Não há limitações relativas à idade, sexo, condição clínica ou outras condições, além daquelas eventualmente determinadas caso a caso pelo usuário profissional.

Usuários pretendidos

O produto é destinado a profissionais do setor odontológico, em especial: laboratórios de próteses, técnicos odontológicos, dentistas. Esses profissionais devem ter um alto grau de especialização e conhecer perfeitamente o destino do produto e os métodos corretos de uso para a realização de um produto final e desenvolver diferentes formas de alcançar a melhor forma da prótese final. Não está previsto o contato e/ou a manipulação por outra(s) pessoa(s).

Recomendações de utilização

Modelação

Modelação com espessura mínima de 0,3 mm em estruturas simples e de 0,5 mm em casos muito extensos ou em pacientes com bruxismo. Evite ângulos agudos.

Canais de fundição

Implante direto: - Pino: Ø 3mm - Orifício: Ø ≥ 6mm

Implante com barra estabilizadora: - Pino: Ø 3mm - Barra ≥ 5mm - Canal de fundição ≥ 6mm

Fundição

Derreta SHERADENT em cadinhos cerâmicos limpos e pré-aquecidos. Cada liga deve ter seu próprio cadinho específico, não superaquecer a liga e não usar o fluxo.

Atingir a temperatura de 850-950°C; a permanência no forno de pré-aquecimento varia de acordo com as características do revestimento e o tamanho do cilindro.

Fusão por indução: iniciar a fundição quando os lingotes forem unidos imediatamente antes da crosta da superfície se abrir
Fundição por maçárico: depositar os lingotes no cadinho de cerâmica pré-aquecido e aquecê-los uniformemente com movimentos circulares. Quando os lingotes estiverem derretidos, opere a centrifugadora. Somente podem ser utilizados maçáricos de várias chamas. Não utilize fluxo. Valores indicativos para a regulação da chama: - Acetileno 0,4 bar / Oxigênio 2 bar - Propano 0,2 bar / Oxigênio 2 bar - Pressão condutora metano / Oxigênio 2 bar

Processamento

Deixe o cilindro arrefecer até à temperatura ambiente, remova o revestimento e sopre com óxido de alumínio de 110 a 150 µm, a uma pressão de 3-4 bar.

Recomendamos um tratamento de homogeneização e desgasificação da peça fundida a 1000°C durante 10 minutos em vácuo.

Continue o processamento utilizando as brocas de carboneto de tungsténio. Depois de ter trabalhado o produto, lixe-o com um material de modelação de óxido de alumínio de 110 a 150 µm com uma pressão máxima de 3-4 bar e, em seguida, limpe com vapor. Após a limpeza, o produto não deve mais ser tocado e deve ser manuseado apenas com uma pinça hemostática.

Oxidação

Tratar durante 5 min. embalado a vácuo de 950 a 980°C. Após o cozimento, polir novamente emeticamente a camada de óxido utilizando como material óxido de alumínio descartável de 110 a 150 µm com uma pressão de 2,5-4 bar. Pulverize e verifique se a superfície está cinzenta de forma uniforme.

Reutilização

O dispositivo pode ser reutilizado até que o material disponível esteja esgotado.

Reutilização de canais

Os melhores resultados são obtidos com o uso de SHERADENT puro; no entanto, é possível utilizar os canais apenas uma vez, desde que a mesma quantidade de metal novo seja adicionada e que o mesmo provenha do mesmo lote.

Ceramização

Pode-se utilizar Adesão. Prosseguir com a aplicação da cerâmica, de acordo com as instruções do seu fabricante. Recomenda-se um arrefecimento lento.

Soldadura

Para soldadura é aconselhável utilizar a nossa liga MAGNUM SALDATURA Co.

Eliminação de resíduos

Os resíduos de processamento devem ser eliminados como resíduos especiais de acordo com as directivas 2008/98/CEE sobre resíduos e 94/62/CEE sobre embalagens e resíduos de embalagens e em conformidade com as normas nacionais em vigor no que respeita esta matéria.

Advertências e precauções

- As ligas de cobalto-cromo raramente produzem dermatite de contato em indivíduos sensíveis. Um teste de contato é recomendado (teste epicutâneo).
 - Pós e fumos metálicos são perigosos para a saúde. Durante a fusão e o polimento, utilize um sistema de aspiração adequado.
 - A liga contém Cobalto, um elemento classificado como CMR (Número CAS: 7440-48-4).
 - Antes de aplicar a prótese, verifique se existem outros implantes metálicos na cavidade oral do paciente. Na presença de diferentes metais, pode ocorrer um efeito de "pilha".
 - Cada lote encontra-se identificado por um número. De forma a completar a rastreabilidade, recomenda-se que anote este número na ficha do paciente.
 - Este produto não requer nenhuma precaução especial de conservação. A MESA mantém a rastreabilidade do lote durante 15 anos.
 - Os métodos de preservação dos itens fabricados com SHERADENT são de responsabilidade dos operadores profissionais (técnicos em odontologia). Este produto deve ser armazenado, transportado e utilizado a uma temperatura entre -30°C e +50°C para garantir a integridade da embalagem e as instruções nela contidas.
 - A MESA recomenda que os pacientes sejam informados da possibilidade das ligações dentárias poderem influenciar os resultados dos resultados radiológicos (RM).
 - O produto é vendido não esterilizado.
- Os usuários devem notificar o fabricante e as autoridades competentes, de cada Estado em que o usuário e/ou o paciente residam, de qualquer acidente grave ocorrido durante o uso deste dispositivo
- Um resumo da segurança e desempenho clínico está disponível na Eudamed.

| Símbolo | Descrição | Símbolo | Descrição |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| LOT | Número do lote | | Data de produção |
| | Consultar as instruções de uso | | |
| | Fabricante | CE | Marcação CE |
| e | Peso estimado | | Não estéril |
| MD | Dispositivo médico | REF | Número de catálogo |
| | Limites de temperatura | | Contém substâncias perigosas |
| UDI | Código da UDI do produto | | Distribuído por |
| Composição química percentual (m/m) | | | |
| Co | 64 | Mo | 6 |
| Cr | 21 | W | 6 |
| Outros: Si, Mn, Fe | | | |
| Propriedades físicas e mecânicas | | | |
| Densidade | 8.8 g/cm³ | Temperatura Solidus-líquidus | 1309-1417°C |
| Ponto de fusão | 1470°C | Força do limite elástico (Rp 0,2) | 570 MPa |
| Percentagem de alongamento na ruptura | 10% | Módulo de elasticidade | 194 GPa |
| Dureza Vickers | 286 HV10 | Cor | Branco |
| Coeficiente de expansão térmica 25-500°C | $14.1 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | Coeficiente de expansão térmica 25-600°C | $14.6 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |
| Percentagem de libertação de iões após 7 dias | 0.6 µg/cm² | Temperatura máxima de cozimento | 935°C |
| Cerâmica recomendada | | | |
| Vision Ceramic, Vision Esthetic by KOOS-metic VITA VM13, PFM VITA Omega EX-3 by Noritake | | | |
| Teste de citotoxicidade de acordo com a norma ISO 10993-5 | | | |
| Excedido | | | |