

MODE D'EMPLOI

Silicone couleur gencive

Indication

SHERAGINGIVAL est un silicone par addition spécialement adapté à la confection des fausses gencives. Ce matériau peut être enlevé facilement, il peut être découpé et fraisé et se prête aussi bien à la méthode d'utilisation directe et indirecte.

Utilisation indirecte

1. Créer l'espace de la future fausse gencive et prendre une clé en silicone avec SHERATANDEM ou SHERAEXACT 85.
2. Veillez à obtenir en créant l'espace une épaisseur de la fausse gencive d'au moins 2 mm.
3. En zone buccale et palatine/linguale, veuillez percer 2 trous ou plus selon la taille de la clé.
4. Souffler la surface du modèle à l'air comprimé afin d'ôter toutes les poussières résiduelles.
5. Isoler l'intérieur de la clé et le canal d'injection avec SHERASEPARAT et laisser sécher.
6. Replacer la clé sur le modèle.
7. Placer une cartouche de SHERAGINGIVAL dans le pistolet et insérer un embout mélangeur dans la cartouche.
8. Placer le bout d'un embout mélangeur dans un des deux orifices en zone buccale de la clé en silicone et injecter le matériau à l'aide du pistolet par pressions régulières dans la clé jusqu'à ce que SHERAGINGIVAL sorte par l'autre orifice en zone buccale.
9. Placer maintenant le pistolet dans un orifice en zone linguale ou palatine et injecter le matériau à l'aide du pistolet par pressions régulières jusqu'à ce qu'il sorte par l'autre orifice en zone linguale ou palatine.
10. Laisser sécher le matériau pendant 15 mn et ôter la clé avec soin du modèle. Découper les canaux de Gingival avec un scalpel.
11. Enlever le masque de fausse gencives avec soin du modèle. Le matériau en fausses gencives se laisse découper ou fraiser facilement.

Utilisation directe

1. Isoler l'empreinte avec SHERASEPARAT.
2. Placer une cartouche de SHERAGINGIVAL dans le pistolet et insérer un embout mélangeur dans la cartouche.
3. Injecter le matériau SHERAGINGIVAL à l'aide du pistolet par pressions régulières dans les zones souhaitées de l'empreinte.
4. Laisser sécher SHERAGINGIVAL pendant 15 mn.

5. Préparer son modèle comme à l'habitude
6. Sortir le modèle de l'empreinte.
7. Ôter avec soin le masque de fausses gencives du modèle. Le masque se découpe et se fraise facilement (avec un scalpel ou une fraise).

Respecter absolument :

SHERAGINGIVAL doit être isolé avec SHERASEPARAT absolument contre les matériaux en silicones et les matériaux poly-éthers. Toutes les surfaces qui entrent en contact avec SHERAGINGIVAL doivent être exemptes de poussières et non-grasses pour garantir une polymérisation complète du matériau.

Données Techniques (Temps donné pour une température de 23°C)

Temps de mélange	automatique
Temps de manipulation	1,5 minutes
Temps de durcissement	10 minutes
Dureté Shore A (après 24 heures)	70
Déformation sous la pression ISO 4823	0,1%
Contraction linéaire	< 0,2%

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

